



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): WT2015B01N02930



委托单位: 山东森森矿业新材料股份有限公司

Entrusted by

样品名称: 森森火山泥

Sample Name

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2015B01N02930





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

2015000586E

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2015B01N02930**

第 1 页 共 3 页

样品名称	森森火山泥	检验类别	委托检验
委托单位	山东森森矿业新材料股份有限公司	商 标	—
生产单位	山东森森矿业新材料股份有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2015 年 11 月 09 日	样品数量	1.6kg
生产日期 /批号	—	型号规格	—
检验依据	JC/T 1074-2008 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》 GB/T 16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 JC/T 1016-2006 《材料负离子发生量的测试方法》		
检验项目	1、甲醛净化效率(净化性能、净化效果持久性) 2、负离子发生量		
检验结论	*经检验, 送检样品甲醛净化效率(净化性能、净化效果持久性)的检验结果符合标准 JC/T 1074-2008 中 I 类的技术要求, 负离子发生量的检验结果见第 3 页。*		
附注: (此处空白)	<div style="text-align: right;">  签发日期: 2016 年 06 月 06 日 (检验专用章) </div>		

批 准:  - 20 审 核:  编 制: 

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2015B01N02930**

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (I类)	检验结果	单项结论
1	甲醛 净化 效率 (%)	甲醛净化性能	≥75	82.7	符合
		甲醛净化效果持久性	≥60	74.0	符合
(以下空白)					
 中国建材认证					
备注: 1、实验用试样尺寸 1m ² ; 密封舱容积: 1m ³ 。 2、1m ² 涂刷样品质量: 200g。 3、实验条件: 温度 (20±2) °C, 相对湿度 (50±10) % RH。 4、样品在自然光条件下检测, 净化时间 24h。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2015B01N02930

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	依据标准
1	负离子发生量 (个/cm ³)	—	590	—	JC/T 1016-2006

(以下空白)



备注:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

中国建材认证

检测中心

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 / 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn